

SOUDASIL 230

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico neutro di alta qualità. Elastico

CARATTERISTICHE

- Compatibile con rivestimenti riflettenti per specchi
- Quasi esente da odore
- Non corrosivo su metalli
- Rimane perfettamente elastico dopo la polimerizzazione
- Adesione senza primer su numerosi materiali come specchi trattati, vetro, superfici vetrificate, piastrelle, materie plastiche

APPLICAZIONI

- Sigillante speciale per il fissaggio di specchi su molti materiali diversi



ISO 11600 F25LM/G25LM
UNI 9610/9611

QUI SCHEDA TECNICA



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 35 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	2 mm/24h
Durezza	23±5 Shore A (ISO 868)
Peso specifico	1,03 g/ml
Resistenza temperatura	-40°C a +180°C
Modulo elastico	0,39 N/mm ² (ISO 8339)
Deformazione massima	25%
Recupero elastico	> 80%
Allungamento alla rottura	600% (ISO 8339)
Capacità di tensione	1,50 N/mm ²
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Verniciabilità	No

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
112793	SOUDASIL 230	Trasparente <input type="checkbox"/>	cartuccia 310 ml	24