

THE ROAR



SCHEDA TECNICA Art. JADE S1 P SRC

Cod. SN 20086

“PUNTALE TRASPIRANTE “
CALZATA 11 CALZATURA TIPO Í AÎ

TAGLIE 35-48 PESO TG.42 : 490 grammi

COMPONENTI

TOMAIO
 FODERA ANTERIORE
 FODERA POSTERIORE
 GIRELLO
 SOFFIETTO
 ALLACCIATURA PORTAOCCIELLI
 SOTTOPIEDE E SOLETTA ANTIFORO:
 PUNTALE
 SOTTOPUNTALE
 COPRISOTTOPIEDE
 SUOLA INTERMEDIA
 SUOLA USURA

DESCRIZIONE

Pelle scamosciata taupe SP.2 -2,2 mm.
 Feltro imputrescibile sp.1-1.2 mm
 Imola a tunnel d'aria traspirante
 pelle scam. + tela micorfor + imb MTP 10 mm.
 spice+lycra nero+imola+imbott. MTP 10 mm.
 occhielli in metallo zincato
 Save & flex Protection Zero Non metallica
AIR-TOE in alluminio
in gomma anti piega
ACTION-DRY antisudore,antimicotico
Poliuretano Espanso antistatico den.045
Poliuretano Compatto antistatico,
antiolio,antiscivolo dens.1,12

SPECIFICHE TECNICHE

PUNTALE Í AIR-TOE ALLUMINIOÍ
 Resistenza all'urto mm
 Resistenza alla compressione mm
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA
 Resistenza alla perforazione N
Resistenza elettrica della calzatura
 - in ambiente umido Mò
 - in ambiente secco Mò
 (da 100Kò =0,1 Mò =1x10⁵ a 1000000Kò =1000Mò =1x10⁹)
TOMAIO
 Impermeabilità dinamica del tomaio:
 Assorbimento Acqua dopo 60 ±
 Acqua trasmessa dopo 60q
 Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h
 Coefficiente di permeabilità mg/cmq h
 Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h fodera
 Coefficiente di permeabilità mg/cmq (fodera)
 Resistenza all'abrasione cicli(fodera secco)
 Resistenza all'abrasione cicli(fodera a umido)
 Resistenza all'abrasione cicli(sottopiede)
SUOLA USURA
 Resistenza all'abrasione (perdita di volume)mm³
 Resistenza alle flessioni mm
 Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm
 Resistenza agli idrocarburi(variaz.% Volume)
 Assorbimento di energia del tacco J
 Coef.di aderenza: EN-ISO 20345:2004/A1: 2007
 con metodo EN ISO 13287: 2007 SRA+SRB=SRC

NORMA EN ISO 20345:2011

VALORE OTTENUTO

Resistenza all'urto mm	- 14	16
Resistenza alla compressione mm	- 14	18
Resistenza alla perforazione N	- 1100	1300
- in ambiente umido Mò	- 0,1Mò	86Mò
- in ambiente secco Mò	m1000 Mò	290Mò
Impermeabilità dinamica del tomaio:	- 60	-
Assorbimento Acqua dopo 60 ±	m30 %	-
Acqua trasmessa dopo 60q	m0,2 gr	-
Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h	- 0,8	4,8
Coefficiente di permeabilità mg/cmq h	- 15	47,9
Permeabilità al vapor d'acqua mg/cmq h fodera	- 2	4,2
Coefficiente di permeabilità mg/cmq (fodera)	- 20	29,6
Resistenza all'abrasione cicli(fodera secco)	25600 cicli	No Foro
Resistenza all'abrasione cicli(fodera a umido)	12800 cicli	No Foro
Resistenza all'abrasione cicli(sottopiede)	- 400	No Foro
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)mm ³	m150	90
Resistenza alle flessioni mm	m4	2
Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm	- 4	5,5
Resistenza agli idrocarburi(variaz.% Volume)	m12	1,1
Assorbimento di energia del tacco J	- 20	30,5
Coef.di aderenza: EN-ISO 20345:2004/A1: 2007	- 0,18	0,18

Cromo VI: non rilevabile, inferiore al limite di rilevanza del metodo (3 mg/Kg)
Rilascio di Nichel inferiore a 0,5 µg/cm² Metodo : UNI EN 1811(00)
 Metodo di prova di riferimento per il rilascio di Nichel da articoli che vengono in contatto diretto e prolungato con la pelle.
Azocoloranti : Nelle condizioni descritte nei test effettuati, non sono stati rilevati in questo componente, azocoloranti vietati dalla direttiva 2002/61/CE del 19 Luglio 2002 relativa alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e d uso di talune sostanze e preparati pericolosi(coloranti azoici)
 Metodo : CEN ISO/TS 17234:2003 . Cuoio. analisi chimiche . determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti. Analisi cromatografica ad alta prestazione HPLC
 Analisi in gas cromatografia con rivelatore di massa

Soletta antiforo non metallica: Multi Protection Zero 0+ (Perforazione Zero)

Rev 28/03/2012