

bandini

S.R.L.

STABILIMENTI E DIREZ.: 00155 ROMA - VIA DI TOR CERVARA, 263
 TEL. 06.22.80.936 - 06.22.80.783 - FAX 06.22.83.495
 CAPITALE SOCIALE € 78.500,00 INTERAMENTE VERSATO
 C.C.I.A.A. 211502 - PART. IVA 00877221002 - C.F. 00392480588

www.sintolit.com • info@sintolit.com



Sintolit
dal 1953

sintofer
dal 1958

SINTOLEGNO
dal 1970

"IL PRESTIGIO E L'ESPERIENZA DEL PRIMO"

SINTOLEGNO - SCHEDE TECNICHE

- Dosa è :** mastice stucco bicomponente (mastice + induritore)
- Utilizzo :** incollaggio e stuccatura di pezzi di legno.
- Composizione :** resina poliestere e fibra di legno
- Dati Storici :** Sintolegno è stato il primo mastice-stucco poliestere per legno. Esso è stato inventato dal dr Silvio Bandini nel 1969. Nonostante numerosi tentativi di imitazione, Sintolegno rimane il prodotto più venduto ed apprezzato, specialmente nei mercati dove l'aspetto qualitativo è particolarmente valutato.
- Fabbricazione :** il prodotto viene controllato da tecnici specializzati in ogni fase della produzione, al fine di garantire sempre la stessa ottima qualità.
- Caratteristiche :** Sintolegno è caratterizzato da indurimento rapido ed adesione fortissima.
 Sintolegno è un prodotto che : a) se conservato a temperatura ambiente, conserva inalterate le caratteristiche ben oltre il periodo di garanzia (12 mesi) ; b) non contiene solventi tossici nella formulazione ; c) è fabbricato con impianto di sottovuoto per eliminare l'aria nel composto, a garanzia di qualità e reale quantità volumetrica.
- Proprietà :** Sintolegno, una volta catalizzato, assume le stesse proprietà fisiche e meccaniche del legno. Può quindi essere facilmente lavorato, piallato, forato e segato. Non cala di volume dopo l'indurimento.
- Colori standard:** chiaro - chiaro/scuro - noce - scuro - bianco (per laccati) inoltre, esso è colorabile con ossidi di ferro o coloranti universali in pasta
- Modalità d'uso :** pulire ed asciugare le superfici. Prelevare la quantità necessaria di prodotto e aggiungere l'induritore nella misura di un 2 - 3 %. Mescolare bene ed applicare.
- Disponibilità :** 3 - 5 minuti
- Indurimento :** 30 - 60 minuti in relazione alla temperatura ambientale.
- Suggerimenti :** attenzione a non mettere a contatto pezzi di prodotto indurito o utensili sporchi di induritore con il prodotto nel barattolo.
- Pulizia :** mani ed oggetti possono essere puliti con alcool o acetone.
- Conservazione :** Conservare il prodotto a barattolo chiuso ed in luogo fresco.
- Garanzia :** 12 mesi
- Temp. Applic. :** Sintolegno può essere usato a temperatura da + 5°C a + 50°C
- Temp. Esercizio:** una volta applicato correttamente, Sintolit resiste da - 5°C a + 100°C
- Avvertenze :** contiene stirolo tenere lontano da fiamme e calore. Non respirare i vapori. Usare indumenti di protezione. Evitare il contatto con occhi e pelle. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Leggere la scheda di sicurezza fornita da fabbricante.

Bandini srl