

PU-PROF D4

Scheda tecnica

PU-PROF D4

**Collmon srl. Via F.lli Cervi, 95/P
50010 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055/8969733 / E-**

Mail:info@collmon.it

Colla Poliuretanic D4

Pu-Prof D4 è un'adesivo poliuretanic D4 monocomponente igroindurente che secca tramite l'umidità dell'aria o del materiale da incollare.

Idonea per tutti i tipi di legno e per superfici non porose: metalli, plastiche, superfici verniciate ecc.

Gli incollaggi sono resistenti all'acqua ed al calore. Ottimo anche per legni resinosi.

Riempie perfettamente eventuali spazi ed imperfezioni nei giunti da incollare.

Consigliata per incollaggio di finestre, schermi oscuranti, strutture in legno ad arco con incastri finger joint ed incollaggio tra materiali di diversa natura: legno-alluminio, materiali edili, pannelli sandwich

APPLICAZIONE

Pu Prof D4 si applica con spatola dentata in modo sottile ed uniforme.

Si utilizzano pulitori a base solvente per eliminare eventuali residui di colla.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INDICAZIONI PER LA LAVORAZIONE

Colla poliuretanic D4 monocomponente.

Colore: beige chiaro

Viscosità: 7.000 Mpa.s circa

Tempo aperto: 20 minuti circa a 20° C.

Consumo: 160 – 150 gr/mq.

Peso di pressa: 3 – 8 kg/cm².

Tempo di pressa: indicativamente circa 30 minuti a 20° C.

Dipende comunque dalla temperatura ambiente e umidità dell'aria, dallo spessore della colla.

Per accelerare l'essiccazione si può nebulizzare acqua sulle parti da incollare, prima di stendere la colla.

Si consiglia di proteggere dalla colla i piani delle presse e gli strettoi, in quanto Pu Prof D4 incolla anche sui metalli.

Trattamenti successivi:

E' possibile una lavorazione successiva meccanica dopo 2 – 3 ore.

Un trattamento successivo (fondo naturale, base impregnante, laccatura, ecc.) deve essere effettuato solo dopo il completo indurimento delle fughe, non prima di 24 ore.

Indicazioni di Sicurezza abbreviate (leggere la scheda di sicurezza completa):

Simboli di pericolo: Xn

Indicazioni di pericolo: nocivo

Fraasi rischio: R20/36/37/38-40-42

Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle.

Possibilità di effetti irreversibili.

Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

Consigli di prudenza: S23-26-37/37-51

Non respirare i vapori. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Usare protettivi e guanti adatti.

Usare soltanto in luoghi ben ventilati.

Contiene isocianati, osservare le raccomandazioni del produttore.

Stabilità di magazzinaggio: PU-PROF D4 :
Garanzia per 6 mesi a partire dal momento dell' acquisto
della confezione, se immagazzinato tra i 5° e i 25° C.

Le presenti indicazioni si basano sui risultati ottenuti nell' applicazione pratica e sulle prove effettuate da noi. Poiché non abbiamo alcun
influsso sulla scelta dei materiali e sulla lavorazione, tutte le indicazioni non sono vincolanti. Questo vale anche per il ns. servizio di
consulenza tecnica. In ogni caso si consiglia di effettuare delle prove.