

TENAX 2000

COLLA SUPER TENACE EFFETTO VENTOSA IMMEDIATO

DESCRIZIONE:

Adesivo monocomponente a base di nuovi polimeri sintetici a rapido indurimento, estremamente pastoso all'applicazione, permette incollaggi senza supporti e presa immediata grazie ad un potente effetto ventosa fino a 500 kg/dm² di trazione perpendicolare. Aderisce per incollaggio sulle superfici lisce e ruvide. Facile da lisciare, può rimanere anche in vista all'esterno. Dopo la presa è tenace e resistente ad urti e deformazioni. Multimateriale, per superfici lisce e porose, unisce tenacemente anche materiali con movimenti differenti. Verniciabile. Senza solventi. Resistente all'acqua e all'umidità senza perdere solidità, resistente agli agenti atmosferici, idoneo in esterni.

APPLICAZIONI:

Posa ed incollaggio di componenti senza utilizzo di supporti e sostegni.

- Incollaggio su tutti i materiali da costruzione, posa di elementi soggetti a sollecitazioni, opere di lattoneria, pannelli metallici soggetti a movimenti. Incollaggio di materiali edili, legno e metalli, anche differenti tra loro e non combacianti.
- Costruzione e posa di: davanzali, scalini, decorazioni, pietre a vista, elementi di facciata e altri elementi strutturali soggetti a urti, sollecitazioni.
- Nella nautica per incollaggi elastici e resistenti all'acqua.
- Metalli: acciaio inox, alluminio, ferro, rame, acciaio zincato, piombo.
- Legno e truciolare, laminato, MDF, sughero.
- Pietra, marmo, pietre sintetiche, calcestruzzo, gesso, laterizi, cemento, ceramica, cartongesso e materiali edili in genere.
- Plastiche: poliestere, poliuretano, PVC, vetroresina. Non idoneo su PE, PP, PTFE, gomma flessibile, bitume.
- Vetro e superfici vetrificate, piastrelle, specchi.

CARATTERISTICHE:

PRESA ISTANTENEA PER EFFETTO VENTOSA 500 Kg/dm²

- **Attacca anche su superfici bagnate, applicabile sott'acqua.**
- Resistente all'acqua e agli agenti atmosferici esterni.
- Permette di unire materiali con dilatazioni diverse come pietra-PVC, legno-metallo, metallo, muratura.
- Asciuga inizialmente in superficie o nella zona di contatto con materiali porosi assorbenti (pietra, gesso). Non varia di volume durante la presa.
- Pastoso all'applicazione, indurisce in presenza di umidità dell'aria o dei materiali con cui viene a contatto.
- Verniciabile.



*Informazioni sulle emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'aria interna, con un rischio di inquinamento per inalazione, su www.voc.it o sulla scheda tecnica e il Compendio dei Dati e il Compendio dei Dati Health.

Cod. Articolo	1715074	EAN Articolo	7610634162857
ML	290	PZ X CT	12
		EAN Cartone	7610634162864

TENAX 2000

COLLA SUPER TENACE
EFFETTO VENTOSA IMMEDIATO

Data ultimo aggiornamento: 22/01/2021 - Revisione n°: 00/2021

DATI TECNICI:

COLORE	Bianco
TEMPO DI LAVORABILITA' E FORMAZIONE PELLE	20 minuti (a 23°C e 50% U.R.)
PRESA FINALE DOPO CIRCA 24 ORE	ca. 3 mm (a 23°C e 50% U.R.)
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+5°C / +50°C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA DOPO INDURIMENTO	-40°C / +100°C
RESISTENZA A TRAZIONE / ROTTURA	21Kg/cm ²
DUREZZA (Shore A)	55
MODULO ELASTICO(al 100% di allungamento)	1,2 N/mm ²
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	250%
RESA APPLICATIVA: a strisce su superfici a contatto (pannelli)	3,5 - 7 m ² per cartuccia
RESA APPLICATIVA: cordone su profili lineari	10-40 metri per cartuccia
DISTANZA TRA PEZZI DA INCOLLARE	0-60 mm

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE:

Attrezzatura: Pistola erogatrice robusta, guanti, taglierino, straccio, acquaragia. Tagliare il beccuccio erogatore alla dimensione desiderata. Applicare su superfici asciutte, pulite da polvere o grassi. Applicare a punti o a strisce su pezzi lunghi. Non eccedere per non avere fuoriuscite in eccesso che possono sporcare le superfici circostanti. Fermare con morsetti pezzi pesanti. Pulire con uno straccio imbevuto di acquaragia o alcool eventuali eccessi prima dell'indurimento. Una volta indurito si può solo rimuovere meccanicamente con una lametta o un raschietto. Usare sempre i guanti, pulire eventuali tracce sulle mani con alcool o acqua e sapone. Pulire gli attrezzi prima dell'indurimento con solvente, acquaragia o acetone. Ambienti caldi e umidi accelerano la presa. Riposizionabile nei primi minuti dopo la posa. Pitturabile con la maggior parte delle pitture all'acqua o a smalto (data la varietà di pitture in commercio, si raccomanda una prova preliminare), in caso di movimenti di dilatazione verificare l'elasticità dello strato di pittura. Vetro, metallo e altre superfici non porose si intendono non verniciati o trattati, e puliti con solvente. Pannelli prefabbricati realizzati con materiali anti aderenti devono essere sabbati o meccanicamente abrasi e puliti dalla polvere. Tempo di presa: pezzi a contatto 60 min ca., in profondità 1 mm ogni 12h.

MAGAZZINAGGIO:

Teme il gelo. Immagazzinare in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura compresa tra +5 e +25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole. Permanenza in ambiente eccessivamente caldo oltre i limiti specificati può provocare perdita delle caratteristiche. In condizioni di corretto magazzino il materiale si conserva per almeno 24 mesi dalla data di produzione; oltre tale periodo il prodotto può essere ancora utilizzabile ma è necessario testare le caratteristiche necessarie all'uso prima dell'applicazione.

Scadenza: 24 mesi

Note:

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre esperienze, ricerche e prove e sono da ritenersi affidabili e accurate. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto al supporto e all'uso che intende fare; data la grande variabilità di supporti e materiali esistenti l'utilizzatore è tenuto a fare prove di idoneità in merito alla compatibilità del prodotto. In particolare per superfici verniciate l'adesione va provata di volta in volta sulla specifica vernice. Il buon esito dell'applicazione dipende da numerosi fattori, pertanto le indicazioni contenute nel presente documento sono da considerarsi linee guida generiche. Mungo s.r.l. non può ritenersi responsabile per un uso diverso da quanto specificato o per applicazione non accurata. Mungo s.r.l. si riserva il diritto di modificare il presente documento senza preavviso, contattare il Servizio Tecnico per ricevere la versione più aggiornata. Scheda di sicurezza disponibile per utilizzatori professionali.

Cod. Articolo	1715074	EAN Articolo	7610634162857
ML	290	PZ X CT	12
		EAN Cartone	7610634162864