

SCHEDA TECNICA**PRODOTTO: STUCCO IN PASTA BIANCO O COLORATO****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Stucco tipo "francese" in pasta per legno e muri. Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità anche con carteggiatura a secco. Può essere sopra verniciato sia con prodotti all'acqua che con prodotti contenenti solventi sintetici, senza incorrere in fenomeni di rimozione o eccessivi assorbimenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Stato fisico: | pastoso |
| Colore | Bianco o colorato |
| Granulometria | 10 microns |
| Peso specifico: Lt. 1 | Kg. 1,750 |
| Punto di infiammabilità | Non infiammabile |
| Tempo inizio presa | Gia' impastato |
| Proprietà esplosive | Non esplosivo |
| Proprietà comburenti | Non comburente |
| Tempo fine presa | 4 ore (vedi punto "essiccazione") |
| Solubilità in acqua | Idrosolubile |

COLORE

Bianco, mogano, noce, rovere, pino, douglas.

COMPOSIZIONE

Titanio, carbonati di calcio selezionati, resine sintetiche e additivi, ossidi di ferro.

IMBALLI

Secchi da Kg. 25 (confezioni singole)

Barattoli da Kg. 5 (confezioni 4 x 5)

Barattoli da Kg. 1 (confezioni da 12 x 1)

Barattoli da Kg. 0,500 (confezioni bianco : 24 x ,500 confezioni colorato : 12 x 0,500)

Barattoli da Kg. 0,250 (confezioni 24 x 0,250)

STOCCAGGIO

Conservare al riparo da fonti di calore; teme il gelo.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

APPLICAZIONE

A spatola.

Prodotto in pasta fabbricato con la giusta consistenza, che lo rende pronto all'impiego per stuccature e rasature su legni e muri

ESSICCAZIONE

4 ore al tatto, con normali condizioni di umidità; sopra verniciabile dopo 24 ore

CONSIGLI UTILI

Da applicarsi direttamente su superfici da cui sia stata asportata o polvere o sabbia che ne potrebbero compromettere la presa.

Accertarsi di avere chiuso perfettamente il barattolo, una volta ultimato il lavoro.

Questo preparato non richiede etichettatura, Direttiva 1999/45/CE e il Regolamento CLP 1272/2008 CE

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative.

La Società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo Rassasie S.r.l.